

eurocol – the strong connection

Europfan Rapid 906

Schnellreparaturmasse

Быстроотвердевающая ремонтная масса 906 Europlan Rapid

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • быстрое схватывание • ремонтная масса может наноситься слоем любой толщины, начиная с 3 мм • затвердение через 10 - 15 минут • для внутреннего применения 	
Применение:	Для заделки швов, трещин, отверстий и т.п. в бесшовных полах и стенах, для ремонта поврежденного бетона, а также для сооружения и нивелирования фундаментов станков, закрепления дюбелей и штырей и т. д.	
Технические характеристики:	Основа: Цвет: Консистенция: Добавка воды: Время обработки: Способ нанесения: Время твердения: Допустимый срок хранения: Условия хранения: Чувствительность к морозу: Маркировка по предписанию об опасных веществах: GISCODE: Паспорт безопасности:	цемент бежевый порошок 4 объемн. доли порошка на 1объемн. долю воды до 5 минут шпателем 10-15 минут ок. 6 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки нет нет (с малым содержанием хромата согласно TRGS 613) ZP1 по запросу
	* Вышеуказанные технические данные были измерены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормативы.	
Основание:	Должно должно соответствовать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, должно быть сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение и соответствовать всем внутригосударственным нормам и требованиям. Основания с недостатками следует отшлифовать, нанести грунтовку и т.д. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.	
Технология применения:	Быстроотверждающую ремонтную массу 906 Europlan Rapid развести в воде до получения пастообразной кашицы и немедленно нанести на увлажненную грунтовую поверхность. За счет выделения тепла смесь очень быстро затвердевает и превращается в твердую, как камень, массу. Затвердевание начинается спустя примерно 4-5 минут после замешивания и протекает так быстро, что через 10-15 минут оно уже закончено. Ремонтную массу замешивать только лишь в нужном объеме с учетом ограниченного времени применения 4-5 минут.	
Упаковка:	Картонная упаковка, 5 кг нетто	
Для особого внимания:	При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке.	
Примечание:	Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.	



BONDING SYSTEMS

eurocol – the strong connection

Исходя из этого мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации о продукте становятся недействительными.

50300

14 мая 2007