

Europian PU 910

2 - K- Spachtelmasse

2-К Шпатлевочная масса Europian PU 910

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • саморастекающаяся • эластичная • устойчива против атмосферных воздействий • пригодна для использования на полах с высокими механическими нагрузками (под погрузчики) • пригодна для применения в качестве финишного покрытия • устойчива против различных масел и химикатов
------------------	--

Для выравнивания и покрытия:	<ul style="list-style-type: none"> • длительно эластичных оснований в спортивных залах • деревянных полов • сухих строительных элементов • резиновых и пробковых подложек • площадей с высокими нагрузками • асфальтовых стяжек, также для заполнения швов в цементных стяжках и наливном асфальте
-------------------------------------	--

Технические характеристики:	<p>Основа: полиуретан</p> <p>Цвет: бежевый</p> <p>Консистенция смеси: средней вязкости</p> <p>Плотность смеси: пригл. 1,45 г/м³</p> <p>Разбавитель/Очиститель: растворитель 694</p> <p>Компонент для отвердевания: отвердитель 500 LF</p> <p>Пропорция компонентов смеси: 100 вес. частей 910 Europian PU 18 вес. частей отвердителя 500 LF</p> <p>Время для применения готовой смеси: пригл. 40 минут</p> <p>Время схватывания: 6-8 часов*</p> <p>Затвердевание: через пригл. 2 дня*</p> <p>Способ нанесения: шпатель или кельма</p> <p>Расход: пригл. 1300 г/м²/мм, в зависимости от основания</p> <p>Допустимый срок хранения: пригл. 12 месяцев</p> <p>Условия хранения: в хорошо закрытой заводской упаковке при нормальной температуре (5 - 40°C), в сухом месте, вскрытые упаковки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки</p> <p>Маркировка по предписанию об опасных веществах: нет</p> <p>GISCODE: RU1</p> <p>Отвердитель 500 LF: Xn</p> <p>Паспорт безопасности: по запросу</p>
------------------------------------	--

*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как ориентировочные в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объектах.

Основание:	Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно-строительных работах)/ ДИН 18365, 18356, 18202 и актуальным ТКВ памяткам, в особенности, быть ровной, длительное время сухой, прочной, без трещин и пыли.
-------------------	---

Технология применения:

- 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU смешивается интенсивно с отвердителем до получения гомогенной массы (гомогенного цвета). При этом особенно тщательно следует размешать готовую гомогенную смесь в области стенок и дна. Для избежания неомогенного смешивания необходимо перелить готовую смесь в чистую емкость и ещё раз перемешать.
- Готовая смесь наносится шпателем или кельмой. Повторный слой можно наносить спустя 6-8 часов, но не позднее следующего дня во избежания трудностей с адгезией.
- 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU может наноситься на продолжительно сухие, прочные, обеспыленные цементные стяжки, очищенные или новые асфальтовые стяжки, а также очищенные и отшлифованные каменные плиты и невоощенные деревянные полы без предварительного грунтования. В сомнительных случаях прогрунтовать основание Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno.
- Температура применения должна быть между + 10 ° и + 25 °С, относительная влажность воздуха 40-75%, рекомендуемая—ниже 65 %. При температурах ниже вышеуказанных 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU все еще хорошо затвердевает (до прибл. 0 °С), однако значительно увеличивается время схватывания и, кроме того, изменяется растекаемость смеси. Повышенная влажность воздуха и основания приводят к образованию пены.
- Прошпатлеванную поверхность необходимо перед укладкой покрытия обработать наждачной бумагой.
- Так как прошпатлеванная поверхность невлаговпитывающая, необходимо это учесть при укладке покрытия и использовать приклеивание контактным способом, н-р, клеем 622 Eurostar Tack, дав ему подсохнуть. В качестве альтернативы можно клеить покрытия реакционными клеями. Укладка покрытий может производиться только после полного затвердевания массы.

Указание: Инструменты и инвентарь очистить от отвердителя с помощью 694 Универсального растворителя. При нанесении шпатлевочной массы рекомендуется защищать руки соответствующими перчатками, т.к. реактивные компоненты способны глубоко проникать в кожу и трудноудаляемы.

Для особого внимания: Содержит опасные вещества. Соблюдайте требования паспорта безопасности. Не смешивать с другими продуктами, за исключением допустимых. Вскрытые упаковки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать. На прошпатлеванные поверхности следует, как можно быстрее, уложить напольные покрытия. Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет совместимости. В различных зарубежных странах следует соблюдать национальные нормы и правила данной страны, о которых должен знать конечный потребитель.

Упаковка: Упаковка 10 кг + отвердитель 1,8 кг

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

46006_910

Издание от 12 июня 2007 заменяет издание от 3 марта 2004