

Суперэластичный, готовый к применению плиточный клей

Основа готовая к применению клеевая дисперсия на базе акрила

Цвет желтый

Преимущества

- оптимальный расход
- для наружных и внутренних работ
- морозостойчивый после высыхания
- влагостойкий
- применение при температуре от 0°C
- суперэластичный
- высокая начальная клеящая способность (адгезия)



Назначение

Для приклеивания:

- настенной плитки
- керамической плитки с влагопоглощением <3%
- мозаики
- натурального камня
- строительных и изоляционных материалов

Внимание: для приклеивания светлого натурального камня и стеклянной мозаики используйте 681 Marmecol.

Практически на все стеновые поверхности, например:

- цементные основания
- гипсовые основания
- различные листовые материалы
- фасадные конструкции
- старая керамическая плитка

Условия для работы

Температура применения от 0°C до 25°C (температура воздуха и основания)

Время для подсушки нет

Открытое время 20-30 минут, зависит от температуры, относительной влажности воздуха, типа основания и вида плитки

Время высыхания Минимум 24 часа. При приклеивании плитки с влагопоглощением <3%, полностью остеклованной плитки и натурального камня требуется выждать 48 часов перед затиркой швов. Время высыхания и окончательного набора прочности клея зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха, типа основания и вида плитки.

Условия хранения Беречь от замораживания. Предохранять от воздействия температур >35°C.

Срок годности 12 месяцев в заводской упаковке. Начатую упаковку после использования плотно закрыть.

Основание

- Поверхность стены должна быть чистой, очищенной от жира и пыли, ровной и сухой согласно требованиям DIN 18 352.
- Влагопитывающие и рыхлые поверхности стен следует прогрунтовать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi.
- Не впитывающие влагу поверхности (н-р, старая плитка) предварительно прошпатлевать тонким слоем плиточного клея или нанести грунтовку 070 Europrimer Fill.
- Согласно рекомендациям производителя, толщина слоя гипсовой штукатурки должна быть не менее 10 мм.
- Для обеспечения схватывания клея необходимо, чтобы плитка и/или поверхность стены обладала способностью впитывать влагу.
- Основание должно быть пригодным для проведения работ по укладке плитки.
- Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

Технология применения

- Нанести клей на стену и распределить по поверхности правильно подобранным зубчатым шпателем (расход см. ниже)..
- Сразу же уложить плитку в kleевое поле сдвигающим движением. На водонепроницаемых поверхностях необходимо перед укладкой плитки дать клею устояться в течение 10-15 минут.
- После высыхания клея (мин. 24-48 часов) можно производить затирку швов.
- Сразу по окончании работ вымыть инструменты и руки водой.

Упаковка

4 кг в пластиковом ведре. На паллете 120 шт.

7 кг в пластиковом ведре. На паллете 60 шт.

14 кг в пластиковом ведре. На паллете 44 шт.

Расход готового к применению плиточного клея в зависимости от размера зубчатого шпателя

Размер зубцов шпателя зависит от ровности основания и типа плитки.

Для внутренних работ смачивание обратной стороны плитки kleem при укладке должно составлять не менее 60%, для фасадной плитки – не менее 80%.

Зубчатый шпатель
№ 17
Расход ок. 1 кг/м²



Зубчатый шпатель
№ 18
Расход ок. 1,3 кг/м²



Зубчатый шпатель
№ 19
Расход ок. 1,8 кг/м²



Зубчатый шпатель
№ 12
Расход ок. 2,5 кг/м²



НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ.