

528

EUROSTAR ALLROUND

Клей для LVT и других виниловых покрытий. Дисперсионный клей с высокой начальной kleящей способностью. Для укладки покрытий из винила или вспененного винила в рулонах и плитках, а также на тканой подложке, для текстильных покрытий на различной подложке, текстильных покрытий без наполнителей, войлочных покрытий. Не содержит растворителей. Морозостойкий при транспортировке.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|--------------|---------------------|
| Основа | Акриловая дисперсия |
| Цвет | Бежевый |
| Консистенция | Средневязкая |

- для укладки покрытий на еще влажный слой, с выраженной силой прилипания
- многофункциональный
- очень высокая начальная kleящая способность
- долгое открытое время
- легко наносится
- образует твердо-эластичный kleевой риф
- подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом
- устойчив к влажной уборке с применением различных чистящих средств по RAL 991 A2
- морозостойкий при транспортировке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|---|
| Расход | Ок. 250-300 г/м ² - шпатель А2; ок. 450-490 г/м ² - шпатель В1/В2 |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется. |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность | Ок. 1,42 г/м ³ |

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для приклеивания:
- виниловых покрытий в рулонах и плитках, в том числе модульных ПВХ-покрытий (дизайн-плитка LVT);
 - виниловых покрытий на вспененной основе, подложке из минеральных волокон или на основе из полиэстера;
 - покрытий из вспененного винила;
 - текстильных покрытий с вторичной синтетической или войлочной подложкой;
 - покрытий из иглопробивного материала;
 - текстильных покрытий без наполнителей;

528 EUROSTAR ALLROUND

- изолирующих подложек;
 - асбестовиниловых плит
- на впитывающие влагу основания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|-------------------------------|--|
| Условия хранения | В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C |
| Инструмент | Зубчатый шпатель ТКВ А2/В1/ В2 |
| Рабочее время | Ок. 40 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Время подсушки | Ок. 10 – 20 минут, в зависимости от покрытия при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Время высыхания | Ок. 48 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Срок хранения | 15 месяцев |
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87 - быть прочным, продолжительно сухим, без трещин и пыли, ровным и свободным от слоев, уменьшающих адгезию.
- Недостаточно годные поверхности следует доработать с помощью подходящих мероприятий: шлифование, грунтование, шпатлевание. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки основания используйте соответствующие грунтовки и выравнивающие смеси Eurocol, в соответствии с рекомендациями производителя.

Инструкция по применению:

- Перед использованием тщательно размешать!
- Нанесите клей зубчатым шпателем (ТКВ/А1 - А2 гладкая подложка, ТКВ/В1- В2 – структурированная подложка текстильных покрытий) на всю поверхность основания. Своевременно меняйте использованные зубчатые рейки! Подложка покрытий должна быть полностью покрыта kleевыми рифами.
- Время подсушки клея зависит от качества основания, толщины нанесенного kleевого слоя, температуры помещения и относительной влажности воздуха.
- Благодаря высокой клеющей способности клея можно уложить покрытие в относительно мокре kleевое поле. ПВХ-покрытия нужно укладывать принципиально во влажное, но не мокре поле.
- При влажном способе приkleивания время подсушки составляет прибл. 10-20 минут (до начала образования пленки).
- При при克莱ивании текстильных покрытий без наполнителей время подсушки можно сократить до 10 минут.
- Покрытия после укладки тщательно притереть, особенно в области швов.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольн

Дополнительная информация

- В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при t 15-18°C) и затем тщательно перемешать.
- Необходимо дать покрытиям возможность акклиматизироваться перед укладкой, для того чтобы в будущем избежать их поднятие наверх в области швов. Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!
- Климатические условия во время укладки должны быть: температура основания, покрытия и клея не ниже 15 °C, относительная влажность <75%, рекомендуемая <65%.
- Загрязнения kleem по возможности быстро удалайте водой. Для удаления присохших остатков клея необходимо использовать очиститель 891 Euroclean Basic или растворитель (White Spirit).
- Сварка швов уложенных покрытий возможна только на следующий день (через 24 часа).

528 EUROSTAR ALLROUND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

| Артикул | Название | Упаковка | Штрих-код | Количество на палете |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 528 | Eurostar Allround | 13 кг нетто | 4607164121617 | |
| 528 | Eurostar Allround | 20 кг нетто | 4607164121624 | |

528 EUROSTAR ALLROUND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

