

Полимерная мастика для ухода за спортивными покрытиями 897

Свойства:

- препятствует скольжению, отвечает требованиям ДИН 18032 для спортивных покрытий
- обладает высокими износостойкими свойствами, выдерживает высокие нагрузки
- шелковисто-матовый блеск
- эластичная

Применение:

- полимерная мастика для первичного ухода за спортивными покрытиями в виде водонепроницаемого паркета, натурального линолеума, покрытий из ПВХ
- в качестве рефрешера для изношенных, стершихся слоев от ранее нанесенных средств по уходу

Технические характеристики:	Состав:	полиакрилат
	Цвет:	молочный
	Плотность:	ок. 1,03 г/см ³
	pH-показатель:	8,6
	Температура использования:	15 -25°C
	Расход:	1 литр на прикл. 30 м ² (1 слой)
	Очиститель:	вода - в еще не затвердевшем виде; в затвердевшем состоянии - Универсальный очиститель 891
	Условия хранения:	в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки плотно закрыть; мин. срок хранения 1 год
	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
	Паспорт безопасности:	по запросу

* Приведенные значения были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормативы.

Технология применения: Перед применением Полимерную мастику для ухода за спортивными покрытиями 897 необходимо тщательно встряхнуть, чтобы достичь равномерного матирования.

Нанести Полимерную мастику 897, не разбавляя, 1-2 раза на линованное спортивное покрытие или на тщательно очищенный и нейтрализованный сухой пол (для этого рекомендуем использовать Универсальный очиститель 891). Предназначенную для ухода поверхность всегда следует покрывать за один подход во избежание возможных наслоений.

При обработке абсорбирующих и пористых покрытий возможно нанесение большего количества слоев с целью получения сплошной пленки.

Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй.

Время подсушки между нанесенными слоями при нормальном климате в помещении составляет 1-2 часа, затем по поверхности можно ходить. На полах с высокой проходимостью следует дать возможность мастике подсохнуть «за ночь», то есть приблизительно 12 часов.

В случае применения Полимерной мастики для ухода за спортивными покрытиями 897 в качестве рефрешера на старых, изношенных покрытиях следует обратить внимание на их предварительную тщательную очистку от остатков старых мастик и средств по уходу (для этого рекомендуем использовать Универсальный очиститель 891, затем дважды промыть холодной водой и оставить пол для полной подсушки на 12-24 часов).

Указания: После высыхания мастики образуется износостойкая, предотвращающая быстрое загрязнение пленка, препятствующая скольжению. Эластичная пленка не пропускает воду и оказывает защитное воздействие в течение длительного срока.

Для регулярного ухода можно использовать Универсальное средство для очистки и ухода за напольными покрытиями 888, добавляя его в воду для мытья полов.



BONDING SYSTEMS

eurocol – the strong connection

Удаление Полимерной мастики для ухода за спортивными покрытиями 897 рекомендуем производить с помощью Универсального очистителя 891 (разбавить водой в соотношении 1:3). В зависимости от толщины слоя, при необходимости, процедуру очистки можно повторить.

При регулярном уходе необходимо соблюдать инструкции по применению. Рабочие инструменты после использования следует сразу очистить водой.

Учитывайте технические рекомендации для других сопутствующих материалов.

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка: 10 литров

**Для особого
внимания:**

Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С предъявлением данной технической информации все ранее изданные технические описания и инструкции по применению становятся недействительными!

75227

10 января 2006