

# Universalfixierung 546 Eurofix Multi

## Универсальная фиксация 546 Eurofix Multi

**Свойства:**

- может наноситься валиком
- легко наносится
- пригодна для отапливаемых полов
- пригодна для использования под мебель на роликах
- не содержит растворителей
- допускается влажная чистка моющими средствами согласно RAL 991 A2
- нейтральный запах
- очень низкая эмиссия по EMI CODE EC 1
- легко счищается
- соответствует MED 96/98/EG об оборудовании судов
- трудновозгораемая согласно IMO FTRC часть 5

**Для прикрепления и фиксации:**

- ковровина на вспененной или вторичной основе
- текстильных покрытий с войлочной подложкой
- виниловых покрытий на прошпаклеванные полы или на прочно лежащие, очищенные покрытия (н-р: виниловые, ПВХ-покрытия, натуральный линолеум, ПВХ-плитка, лакированный паркет или дощатый пол)  
в жилых и общественных помещениях с нормальной нагрузкой

**Технические характеристики:**

Основа:	дисперсия на основе искусственной смолы
Цвет:	белый
Консистенция:	средняя вязкость
Плотность:	ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>
Растворитель/очиститель:	вода
Способ нанесения:	валик, мелкозубчатый шпатель (н-р: ТКВ/А1)
Расход:	ок. 100 - 150 г/м <sup>2</sup> , при использовании мелкозубчатого шпателя
Время для подсушки:	20 - 30 минут *
Время для укладки:	до 40 минут *
Затвердевание:	прибл. через 24 часа *
Оптимальное время применения:	прибл. 15 месяцев
Условия хранения:	в заводской упаковке при нормальной температуре; вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать
Морозостойчивость:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D 1
EMICODE:	EC1
Паспорт безопасности:	по запросу

\* Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как ориентировочные в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте.

**Основание:**

Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 полы. Грунтовая поверхность должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпаклевать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать. Старые покрытия должны плотно прилегать к основанию. Паркет должен лежать плотно и быть защищен лаком. Разделяющие слои, такие как воск для натирки полов, необходимо удалить.

На абсорбирующие поверхности в целях уменьшения влагопитываемости необходимо нанести соответствующую дисперсионную грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление фиксации невозможно!

До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера.

**Технология применения:**

Универсальная фиксация 546 Eurofix Multi легко наносится валиком. Покрытие разрезать и уложить в помещении. После акклиматизации (примерно 24 часа) покрытие наполовину завернуть и равномерно нанести Универсальную фиксацию 546 полностью на основание. После подсушки уложить покрытие, избегая образования пузырей, и равномерно притереть. Таким же образом уложить вторую половину покрытия.

Для покрытий на гладкой подложке необходимо использовать валик из пеноматериала. При укладке покрытий на вторичной синтетической основе рекомендуется применять шпатель с мелкими зубцами и покрытие укладывать в полувлажное клеевое поле.

При укладке виниловых покрытий на неабсорбирующие полы (старые покрытия) необходимо соблюдать более длительное время подсушки. Покрытие укладывается в том случае, если фиксация полностью подсохла (тест пальцем, при этом пленка должна оставаться клеящей, но сухой). Таким образом можно избежать скопления влаги между покрытием и полом, а также образования пузырей.

Во избежание загрязнений в области стены и на стыках пол/стена рекомендуется использовать маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель. Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой. Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если температура помещения, фиксации и покрытия не ниже 15° C, а относительная влажность воздуха не выше 65%.

**Удаление зафиксированных покрытий:**

Как правило, покрытия могут быть легко удалены с поверхности. Остатки фиксации можно удалить при помощи соответствующих (высокощелочных) базовых очистителей.

Трудноудаляемые остатки необходимо более длительное время замачивать (при необходимости всю ночь), к тому же покрыть увлажненную поверхность пленкой и предпринять машинную очистку с использованием соответствующих по размерам чистящих насадок.

Остатки фиксации на минеральных основаниях вследствие пористости основания не могут быть удалены.

При применении фиксации и, соответственно, при использовании очистителя не исключено их взаимодействие с основанием, что может привести к изменению внешнего вида поверхности (это касается старых покрытий - виниловых, ПВХ, натурального линолеума). Производитель не несет ответственности за возникшие в этой связи убытки и не дает по этому поводу гарантию.

В случае, если предполагается снятое покрытие использовать в дальнейшем, то при снятии покрытия для защиты поверхности от загрязнения необходимо проложить пленку.

**Упаковка:**

3 кг, 5 кг, 13 кг.

**Примечание:**

Настоящие данные основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте и предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и информации о продукте становятся недействительными!